


### Technische Daten

Bezeichnung	Daten	Einheit
Format (B x L x H)	25 x 38 x 23,8	cm
Wandstärke (ohne Verputz)	25	cm
Bedarf Ziegel (m <sup>2</sup> / m <sup>3</sup> )	10,5 / 42	Stück
Mörtelbedarf (m <sup>2</sup> / m <sup>3</sup> )	15 / 60	ca. Liter
Gewicht	15,8	ca. kg / Stück
Ziegeldruckfestigkeit	15	N / mm <sup>2</sup>
Rohdichte	670	kg / m <sup>3</sup>



### Wärmeschutz

Aufbau	Verarbeitung	Wärmeleitfähigkeit (Rechenwert) Lambda $\lambda_{design,mas}$ (W/mK)	Wärmeleitfähigkeit (Rechenwert) Lambda $\lambda_{dry,unit}$ (W/mK)	Wärmedurchlasswiderstand $R_{design,mas}$ (m <sup>2</sup> K/W)	Wärmedurchgangskoeffizient U (W/m <sup>2</sup> K)
unverputzt	Leichtmauermörtel	0,173	0,167	1,44	0,62
unverputzt	Normalmörtel				
verputzt*					

Gutachten: BTI 24587-2015

\*1,5 cm Kalkgipsputz innen und 4 cm Mineralfaser-Putzträgerplatte ( $\lambda=0,04$ ) außen.

### Schallschutz

	Einheit	Daten
Schallschutz (R <sub>w</sub> ) v verputzte Wand (1,5 x 1,5 cm KZM Putz)	dB	50

Gutachten: TAS BIT 09A0008L

Flächenbezogene Masse unverputzt (WDM)  
 Flächenbezogene Masse unverputzt (KZM) 215  
 Flächenbezogene Masse unverputzt (DBM)

### Wasserdampfdiffusionsdurchlasswiderstand

	$\mu$
Durchlasswiderstand	5/10

### Ergänzungsformate

Ökotherm HLZ 25x12x23,8 cm

### Brandschutzklasse

Die aktuelle Brandschutzklasse ist den mind REI 90  
 Klassifizierungsberichten zu entnehmen. verputzt  
 Zu finden unter Download auf [www.leitl.at](http://www.leitl.at)

### Lieferform

Stück je Palette **45**  
 Palettengewicht ca. kg/Pal **720** ohne Palette  
 Palettengewicht ca. kg/Pal **740** inkl. Palette  
 Verpackt auf Europaletten - foliert und unreift  
 Hubwagen geeignet

### Verpackungsentsorgung

Bonus-Holsystem Nr. 2628  
 Bonus-Service Tel. Nr. 05372/61820

### Hinweis:

Änderungen sind dem technischen Fortschritt vorbehalten. Verarbeitungshinweise verstehen sich als unverbindliche Empfehlungen. Sie beruhen auf dem derzeitigen Wissenstand. Mit diesem Merkblatt verlieren alle vorangegangenen ihre Gültigkeit. Für weitere technische Informationen zu diesem Produkt stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Weiters bitten wir Sie die Verarbeitungsrichtlinien für Werkputzmörtel der Österreichischen Arbeitsgemeinschaft Putz beachten.