

### Technische Daten

Bezeichnung	Daten	Einheit
Format (B x L x H)	50 x 20 x 23,8	cm
Wandstärke (ohne Verputz)	50	cm
Bedarf Ziegel (m <sup>2</sup> / m <sup>3</sup> )	20 / 40	Stück
Mörtelbedarf (m <sup>2</sup> / m <sup>3</sup> )	30 / 60	ca. Liter
Gewicht	16,5	ca. kg / Stück
Ziegeldruckfestigkeit	7,5	N / mm <sup>2</sup>
Rohdichte	675	kg / m <sup>3</sup>



### Wärmeschutz

Aufbau	Verarbeitung	Wärmeleitfähigkeit (Rechenwert) Lambda $\lambda_{design,mas}$ (W/mK)	Wärmeleitfähigkeit (Rechenwert) Lambda $\lambda_{dry,unit}$ (W/mK)	Wärmedurchlasswiderstand $R_{design,mas}$ (m <sup>2</sup> K/W)	Wärmedurchgangskoeffizient U (W/m <sup>2</sup> K)
unverputzt	Leichtmauermörtel	0,094	0,087	5,26	0,18
unverputzt	Normalmörtel				
verputzt*				6,28	0,15

Gutachten

BTI 24592-2015

\*1,5 cm Kalkgipsputz innen und 4 cm Mineralfaser-Putzträgerplatte ( $\lambda=0,04$ ) außen.

### Schallschutz

	Einheit	Daten
Schallschutz (R <sub>w</sub> ) verputzte Wand (2 x 2 cm KZM Putz)	dB	49

Gutachten:

BTI-TAS 15-0004L

Flächenbezogene Masse unverputzt (WDM)	422
Flächenbezogene Masse unverputzt (KZM)	
Flächenbezogene Masse unverputzt (DBM)	

### Wasserdampfdiffusionsdurchlasswiderstand

	$\mu$
Durchlasswiderstand	5/10

### Ergänzungsformate

Vital Energy Laibung	50x20x23,8 cm
Vital Energy	50x10x23,8 cm

### Brandschutzklasse

Die aktuelle Brandschutzklasse ist den Klassifizierungsberichten zu entnehmen.	mind REI 90
Zu finden unter Download auf <a href="http://www.leitl.at">www.leitl.at</a>	verputzt

### Lieferform

Stück je Palette	40	
Palettengewicht ca. kg/Pal	660	ohne Palette
Palettengewicht ca. kg/Pal	680	inkl. Palette
Verpackt auf Europaletten - foliert und umreift		
Hubwagen geeignet		

### Verpackungsentsorgung

Bonus-Holsystem	Nr. 2628
Bonus-Service Tel. Nr.	05372/61820

### Hinweis:

Änderungen sind dem technischen Fortschritt vorbehalten. Verarbeitungshinweise verstehen sich als unverbindliche Empfehlungen. Sie beruhen auf dem derzeitigen Wissenstand. Mit diesem Merkblatt verlieren alle vorangegangenen ihre Gültigkeit. Für weitere technische Informationen zu diesem Produkt stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Weiters bitten wir Sie die Verarbeitungsrichtlinien für Werkputzmörtel der Österreichischen Arbeitsgemeinschaft Putz beachten.