


Technische Daten

Bezeichnung	Daten	Einheit
Format (B x L x H)	20 x 45 x 24,9	cm
Wandstärke (ohne Verputz)	20	cm
Bedarf Ziegel (m ² / m ³)	8,8 / 44	Stück
Bedarf Dünnbettmörtel je m ² bzw.	2	ca. Liter/m ²
Bedarf DRY FIX Schaum je Palette Ziegel	1,5	ca. Dose/Pal
Gewicht	18,1	ca. kg / Stück
Ziegeldruckfestigkeit	15	N / mm ²
Rohdichte	850	kg / m ³



Wärmeschutz

Aufbau	Verarbeitung	Wärmeleitfähigkeit (Rechenwert) Lambda $\lambda_{\text{design,mas}}$ (W/mK)	Wärmeleitfähigkeit (Rechenwert) Lambda $\lambda_{\text{dry,unit}}$ (W/mK)	Wärmedurchlass- widerstand $R_{\text{design,mas}}$ (m ² K/W)	Wärmedurchgangs- koeffizient U (W/m ² K)
unverputzt	Dünnbettmörtel	0,275	0,260	0,73	1,11
verputzt*	Dünnbettmörtel				

Gutachten

BTI 22151_1_2012

*1,5 cm Kalkgipsputz innen und 4 cm Mineralfaser-Putzträgerplatte ($\lambda=0,04$) außen.

Schallschutz

	Einheit	Daten
Schallschutz (R _w) verputzte Wand (2 x 1,5 cm Kalk-Gips Putz)	dB	49

Gutachten:

BTI 19666_1_2009

Flächenbezogene Masse unverputzt (WDM)

Flächenbezogene Masse unverputzt (KZM)

Flächenbezogene Masse verputzt (DBM) 212,8

Brandschutzklasse

Die aktuelle Brandschutzklasse ist den
Klassifizierungsberichten zu entnehmen. mind REI 90
verputzt
Zu finden unter Download auf www.leitl.at

Verpackungsentsorgung

Bonus-Holsystem Nr. 2628
Bonus-Service Tel. Nr. 05372/61820

Wasserdampfdiffusionsdurchlasswiderstand

	μ
Durchlasswiderstand	5/10

Ergänzungsformate

Lieferform

Stück je Palette **50**
Palettengewicht ca. kg/Pal **995** ohne Palette
Palettengewicht ca. kg/Pal **1015** inkl. Palette
Verpackt auf Europaletten - foliert und unreift
Hubwagen geeignet

Hinweis:

Änderungen sind dem technischen Fortschritt vorbehalten. Verarbeitungshinweise verstehen sich als unverbindliche Empfehlungen. Sie beruhen auf dem derzeitigen Wissenstand. Mit diesem Merkblatt verlieren alle vorangegangenen ihre Gültigkeit. Für weitere technische Informationen zu diesem Produkt stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Weiters bitten wir Sie die Verarbeitungsrichtlinien für Werkputzmörtel der Österreichischen Arbeitsgemeinschaft Putz beachten.