


Technische Daten

Bezeichnung	Daten	Einheit
Format (B x L x H)	25 x 38 x 24,9	cm
Wandstärke (ohne Verputz)	25	cm
Bedarf Ziegel (m ² / m ³)	10,5 / 42	Stück
Bedarf Dünnbettmörtel je m ² bzw.	3	ca. Liter/m ²
Bedarf DRY FIX Schaum je Palette Ziegel	1	ca. Dose/Pal
Gewicht	18,9	ca. kg / Stück
Ziegeldruckfestigkeit	20	N / mm ²
Rohdichte	810	kg / m ³



Wärmeschutz

Aufbau	Verarbeitung	Wärmeleitfähigkeit (Rechenwert) Lambda $\lambda_{\text{design,mas}}$ (W/mK)	Wärmeleitfähigkeit (Rechenwert) Lambda $\lambda_{\text{dry,unit}}$ (W/mK)	Wärmedurchlass- widerstand $R_{\text{design,mas}}$ (m ² K/W)	Wärmedurchgangs- koeffizient U (W/m ² K)
unverputzt	Dünnbettmörtel	0,183	0,174	1,37	0,65
verputzt*	Dünnbettmörtel				

Gutachten BTI 24598-2015

*1,5 cm Kalkgipsputz innen und 4 cm Mineralfaser-Putzträgerplatte ($\lambda=0,04$) außen.

	Einheit	Daten
Schallschutz (R _w) verputzte Wand (2 x 1,5 cm KZM Putz)	dB	51

Gutachten: BTI 19834/2009

Flächenbezogene Masse unverputzt (WDM)	
Flächenbezogene Masse unverputzt (KZM)	
Flächenbezogene Masse unverputzt (DBM)	197,7
Flächenbezogene Masse verputzt (DBM)	233,7

Wasserdampfdiffusionsdurchlasswiderstand

	μ
Durchlasswiderstand	5/10

Ergänzungsformate

Ökotherm HLZ	25x12x24,9
--------------	------------

Brandschutzklasse

Die aktuelle Brandschutzklasse ist den Klassifizierungsberichten zu entnehmen. Zu finden unter Download auf www.leitl.at	mind REI 90 verputzt
--	-------------------------

Verpackungsentsorgung

Bonus-Holsystem	Nr. 2628
Bonus-Service Tel. Nr.	05372/61820

Lieferform

Stück je Palette	45	
Palettengewicht ca. kg/Pal	855	ohne Palette
Palettengewicht ca. kg/Pal	875	inkl. Palette
Verpackt auf Europaletten - foliert und unreift Hubwagen geeignet		

Hinweis:

Änderungen sind dem technischen Fortschritt vorbehalten. Verarbeitungshinweise verstehen sich als unverbindliche Empfehlungen. Sie beruhen auf dem derzeitigen Wissenstand. Mit diesem Merkblatt verlieren alle vorangegangenen ihre Gültigkeit. Für weitere technische Informationen zu diesem Produkt stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Weiters bitten wir Sie die Verarbeitungsrichtlinien für Werkputzmörtel der Österreichischen Arbeitsgemeinschaft Putz beachten.