

### Technische Daten

Bezeichnung	Daten	Einheit
Format (B x L x H)	38 x 25 x 24,9	cm
Wandstärke (ohne Verputz)	38	cm
Bedarf Ziegel (m <sup>2</sup> / m <sup>3</sup> )	16 / 42	Stück
Bedarf Dünnbettmörtel je m <sup>2</sup> bzw.	4,6	ca. Liter/m <sup>2</sup>
Bedarf DRY FIX Schaum je Palette Ziegel	0,5	ca. Dose/Pal
Gewicht	16,2	ca. kg / Stück
Ziegeldruckfestigkeit	10	N / mm <sup>2</sup>
Rohdichte	640	kg / m <sup>3</sup>



### Wärmeschutz

Aufbau	Verarbeitung	Wärmeleitfähigkeit (Rechenwert) Lambda $\lambda_{design,mas}$ (W/mK)	Wärmeleitfähigkeit (Rechenwert) Lambda $\lambda_{dry,unit}$ (W/mK)	Wärmedurchlasswiderstand $R_{design,mas}$ (m <sup>2</sup> K/W)	Wärmedurchgangskoeffizient U (W/m <sup>2</sup> K)
unverputzt	Dünnbettmörtel	0,092		4,25	0,23
verputzt*	Dünnbettmörtel				

Gutachten

\*1,5 cm Kalkgipsputz innen und 4 cm Mineralfaser-Putzträgerplatte ( $\lambda=0,04$ ) außen.

### Schallschutz

	Einheit	Daten
Schallschutz (R <sub>w</sub> ) verputzte Wand (2 x 2 cm KZM Putz)	dB	

Gutachten:

Flächenbezogene Masse unverputzt (WDM)  
 Flächenbezogene Masse unverputzt (KZM)  
 Flächenbezogene Masse unverputzt (DBM)

### Wasserdampfdiffusionsdurchlasswiderstand

	$\mu$
Durchlasswiderstand	5/10

### Ergänzungsformate

### Brandschutzklasse

Die aktuelle Brandschutzklasse ist den mind REI 90  
 Klassifizierungsberichten zu entnehmen. verputzt  
 Zu finden unter Download auf [www.leitl.at](http://www.leitl.at)

### Lieferform

Stück je Palette **45**  
 Palettengewicht ca. kg/Pal **730** ohne Palette  
 Palettengewicht ca. kg/Pal **750** inkl. Palette  
 Verpackt auf Europaletten - foliert und unreift  
 Hubwagen geeignet

### Verpackungsentsorgung

Bonus-Holsystem Nr. 2628  
 Bonus-Service Tel. Nr. 05372/61820

### Hinweis:

Änderungen sind dem technischen Fortschritt vorbehalten. Verarbeitungshinweise verstehen sich als unverbindliche Empfehlungen. Sie beruhen auf dem derzeitigen Wissenstand. Mit diesem Merkblatt verlieren alle vorangegangenen ihre Gültigkeit. Für weitere technische Informationen zu diesem Produkt stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Weiters bitten wir Sie die Verarbeitungsrichtlinien für Werkputzmörtel der Österreichischen Arbeitsgemeinschaft Putz beachten.