

### Technische Daten

Bezeichnung	Daten	Einheit
Format (B x L x H)	25 x 30 x 23,8	cm
Wandstärke (ohne Verputz)	25	cm
Bedarf Ziegel (m <sup>2</sup> / m <sup>3</sup> )	13,3 / 53	Stück
Mörtelbedarf (m <sup>2</sup> / m <sup>3</sup> )	24 / 95	ca. Liter
Gewicht	18,5	ca. kg / Stück
Ziegeldruckfestigkeit	17,5	N / mm <sup>2</sup>
Rohdichte	1080	kg / m <sup>3</sup>



### Wärmeschutz

Aufbau	Verarbeitung	Wärmeleitfähigkeit (Rechenwert) Lambda $\lambda_{design,mas}$ (W/mK)	Wärmeleitfähigkeit (Rechenwert) Lambda $\lambda_{dry,unit}$ (W/mK)	Wärmedurchlass- widerstand $R_{design,mas}$ (m <sup>2</sup> K/W)	Wärmedurchgangs- koeffizient U (W/m <sup>2</sup> K)
unverputzt	Leichtmauermörtel				
unverputzt	Normalmörtel				
verputzt*					

Gutachten

\*1,5 cm Kalkgipsputz innen und 4 cm Mineralfaser-Putzträgerplatte ( $\lambda=0,04$ ) außen.

### Schallschutz

	Einheit	Daten
Schallschutz (Rw) verputzte Wand (2,0 x 2,0 cm KZM Putz)	dB	56

Gutachten: TAS / BTI 14-0011 L

Flächenbezogene Masse unverputzt (WDM)  
Flächenbezogene Masse verputzt (KZM) 361  
Flächenbezogene Masse unverputzt (DBM)

### Wasserdampfdiffusionsdurchlasswiderstand

	$\mu$
Durchlasswiderstand	5/10

### Ergänzungsformate

### Brandschutzklasse

Die aktuelle Brandschutzklasse ist den  
Klassifizierungsberichten zu entnehmen. mind REI 90  
unverputzt  
Zu finden unter Download auf [www.leitl.at](http://www.leitl.at)

### Lieferform

Stück je Palette **48**  
Palettengewicht ca. kg/Pal **890** ohne Palette  
Palettengewicht ca. kg/Pal **910** inkl. Palette  
Verpackt auf Europaletten - foliert und umreift  
Hubwagen geeignet

### Verpackungsentsorgung

ARA-Lizenz Nr. 14374  
Bonus-Holsystem Nr. 2628  
Bonus-Service Tel. Nr. 05372/61802

### Hinweis:

Änderungen sind dem technischen Fortschritt vorbehalten.  
Verarbeitungshinweise verstehen sich als unverbindliche Empfehlungen. Sie beruhen auf dem derzeitigen Wissenstand. Mit diesem Merkblatt verlieren alle vorangegangenen ihre Gültigkeit. Für weitere technische Informationen zu diesem Produkt stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Weiters bitten wir Sie die Verarbeitungsrichtlinien für Werkputzmörtel der Österreichischen Arbeitsgemeinschaft Putz beachten.