

## Technische Daten

| Bezeichnung                                      | Daten          | Einheit                  |
|--|----------------|--------------------------|
| Format (B x L x H)                               | 38 x 25 x 24,9 | cm                       |
| Wandstärke (ohne Verputz)                        | 38             | cm                       |
| Bedarf Ziegel (m <sup>2</sup> / m <sup>3</sup> ) | 16 / 42        | Stück                    |
| Bedarf Dünnbettmörtel je m <sup>2</sup> bzw.     | 4,6            | ca. Liter/m <sup>2</sup> |
| Bedarf DRY FIX Schaum je Palette Ziegel          | 0,5            | ca. Dose/Pal             |
| Gewicht  | 17,2           | ca. kg / Stück           |
| Ziegeldruckfestigkeit                            | 12,5           | N / mm <sup>2</sup>      |
| Rohdichte  | 695            | kg / m <sup>3</sup>      |



## Wärmeschutz

| Aufbau     | Verarbeitung   | Wärmeleitfähigkeit (Rechenwert) Lambda $\lambda_{design,mas}$ (W/mK) | Wärmeleitfähigkeit (Rechenwert) Lambda $\lambda_{dry,unit}$ (W/mK) | Wärmedurchlasswiderstand $R_{design,mas}$ (m <sup>2</sup> K/W) | Wärmedurchgangskoeffizient U (W/m <sup>2</sup> K) |
|------------|----------------|--|--|--|---|
| unverputzt | Dünnbettmörtel | 0,101  | 0,099  | 3,71   | 0,26  |
| verputzt*  | Dünnbettmörtel |  |  | 4,73   | 0,20  |

Gutachten

BTI 24601-2015

\*1,5 cm Kalkgipsputz innen und 4 cm Mineralfaser-Putzträgerplatte ( $\lambda=0,04$ ) außen.

## Schallschutz

|  | Einheit | Daten |
|--|---------|-------|
| Schallschutz (Rw) verputzte Wand (2 x 2 cm KZM Putz) | dB      |       |

Gutachten:

Flächenbezogene Masse unverputzt (WDM)  
Flächenbezogene Masse unverputzt (KZM)  
Flächenbezogene Masse unverputzt (DBM)

## Wasserdampfdiffusionsdurchlasswiderstand

|                     | $\mu$ |
|---------------------|-------|
| Durchlasswiderstand | 5/10  |

## Ergänzungsformate

Ökotherm WS 38x12x23,8 cm

## Brandschutzklasse

Die aktuelle Brandschutzklasse ist den mind REI 90  
Klassifizierungsberichten zu entnehmen. unverputzt  
Zu finden unter Download auf [www.leitl.at](http://www.leitl.at)

## Lieferform

Stück je Palette **45**  
Palettengewicht ca. kg/Pal **780** ohne Palette  
Palettengewicht ca. kg/Pal **800** inkl. Palette  
Verpackt auf Europaletten - foliert und unreift  
Hubwagen geeignet

## Verpackungsentsorgung

ARA-Lizenz Nr. 14374  
Bonus-Holsystem Nr. 2628  
Bonus-Service Tel. Nr. 05372/61802

## Hinweis:

Änderungen sind dem technischen Fortschritt vorbehalten. Verarbeitungshinweise verstehen sich als unverbindliche Empfehlungen. Sie beruhen auf dem derzeitigen Wissenstand. Mit diesem Merkblatt verlieren alle vorangegangenen ihre Gültigkeit. Für weitere technische Informationen zu diesem Produkt stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Weiters bitten wir Sie die Verarbeitungsrichtlinien für Werkputzmörtel der Österreichischen Arbeitsgemeinschaft Putz beachten.